

1

研磨布紙用

当社の研磨布紙用は木工用の軽研削から、ステンレス研磨等の重研削用に至る迄、豊富な品種を取り揃えています。



液状樹脂

品名	用途・特長	樹脂の特性	
		粘度(mPa・s)	不揮発分(%)
BRL-101	粘度調整用 水溶性レゾール	100 — 160	62 — 66
BRL-103C	基材処理用 特殊変性水溶性レゾール	1200 — 2500	50 — 56
BRL-105B	耐水ペーパー用 水溶性レゾール	1500 — 3000	73 — 78
BRL-109C	ナイロンタワシ用 耐水ペーパー用 水溶性レゾール	1200 — 2600	69 — 73
BRL-113	重研削用 乾燥性大 水溶性レゾール	2000 — 4000	75 — 79
BRL-131	木工用 水溶性レゾール	5000 — 9000	77 — 81
BRL-146S	木工用 軽研削用 基材処理用 水溶性レゾール	950 — 1500	70 — 75
BRL-149	木工用 速硬化性 水溶性レゾール	700 — 1200	67 — 72
BRL-149E	木工用 速硬化性 水溶性レゾール	1000 — 1800	69 — 73
BRS-727C	ナイロンタワシ・バフ砥石用 特殊変性ワニス	90 — 150	50 — 56
BRL-1679A	軽・中研削用 基材処理用 水溶性レゾール	2500 — 4000	74 — 79
BRL-2867	重研削用 耐熱性大 水溶性レゾール	800 — 1500	73 — 77
BRL-1091	軽・中研削用 淡色 水溶性レゾール	1600 — 2200	76 — 80
BRL-2000	ナイロンタワシ用 淡色 水溶性レゾール	700 — 1300	73 — 77