

一液水系浸透型カチオンシーラー

F★★★★

セーフシーラー JS-800

● 幅広い下地適正

各種下地との密着性に優れ、新築・改修を問わず幅広く使用できます。

● 優れた性能

一液常温架橋システムにより、優れた密着性・耐水性、耐アルカリ性があります。

● 環境に優しい

環境に優しい水性タイプで、安心してご使用いただけます。

下地に対する密着性

下地の種類		密着性
	モルタル	○
	石膏ボード	○
	ケイカル板	○
窯業系 サイディング	無塗装	○
	シリコンアクリル塗装	○
	シリコンアクリルEm塗装	○
	アクリルEm塗装	○
塗 装	アクリル樹脂塗料	○
	アクリルウレタン樹脂塗料	○
	アクリルシリコン樹脂塗料	○
シーリング剤	ウレタン系	○

※下地の状況によって密着性が異なる場合があります。上記の結果は目安とし、現場において簡易試験により密着性を評価してください。

※その他の下地についてのお問い合わせは、最寄りの当社までお願いいたします。

適応仕上塗材例

ジョリパットシリーズ各種、アクリルEm系塗料、アクリルシリコン系塗料


新設・既設を問わず幅広い下地に対応！



コンクリート下地



セメントモルタル下地



けい酸カルシウム板



石膏ボード下地



窯業系サイディング下地

一液水系浸透型カチオンシーラー セーフシーラー JS-800

標準施工仕様

塗替え仕様

20°C、65%RH

工程	材料	希釈率	所要量 ^{※1} (kg/m ²)	施工回数	次工程間隔 (hr)	備考
下地調整	・下地に脆弱層のある場合は、サンダー、及び皮スキ、ケレン棒などを用いて除去してください。 ・高圧水洗にて下地に付着している塵、ほこり、汚れなどを除去してください。					
下塗	セーフシーラー JS-800	0	0.05~0.2	1	3以上	刷毛・ローラー・スプレー

新築仕様

20°C、65%RH

工程	材料	希釈率	所要量 ^{※1} (kg/m ²)	施工回数	次工程間隔 (hr)	備考
下地調整	・下地はよく乾燥させ、含水率10%以下、pH10以下としてください。 ・付着物は完全に除去し、傷、不陸、目地違いなどは補修調整してください。					
下塗	セーフシーラー JS-800	0	0.05~0.2	1	3以上	刷毛・ローラー・スプレー

※1:下地の種類、状態によって所要量が異なります。 注) 使用の注意点については取扱説明書、MSDSをご参照ください。 注) 気温5°C以下、湿度85%以上での使用は避けてください

性能試験成績表

JIS K 5663附属書 合成エマルジョンシーラーによる物性評価

工程	合否	規定
乾燥時間 (表面乾燥)	合格	2時間以内
低温安定性	合格	-5°Cに冷やした時に変質してはならない。
低温造膜性	合格	5°Cで塗膜形成に異常があってはならない。
上塗り適合性	合格	上塗りに支障があってはならない。
耐水性	合格	水に96時間浸したとき異常があってはならない。
耐アルカリ性	合格	水酸化カルシウム飽和溶液に48時間浸したとき異常があってはならない。

商品概要

品名:セーフシーラー

品番:JS-800

塗布面積:80~320m²/缶

所要量:0.05~0.2kg/m²

注) 塗布面積、所要量は下地の種類、状態によって異なります。

安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくために、次の点にご注意ください。

- 取り扱い説明書をご確認ください。
- 取扱いの際は適切な保護具を着用下さい。
- 水性タイプですが石油由来の有効成分を含みますので、屋内で取扱い作業を行う場合は、換気を充分に行なって下さい。また、火気のあるところでは使用しないで下さい。

[応急処置]

- 製品安全データシート(MSDS)、取り扱い説明書などに従って下さい。
万一服に入った場合や、蒸気を吸って気分が悪くなった場合、または誤って飲み込んだ場合には、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。

共通項目

- 本カタログに記載されている製品の使用、取扱い、保管については、必ず製品説明書および安全データシート(SDS)も合せてお読みください。
- 記載内容は当社試験結果によるもので十分信頼し得るものと考えておりますが、ご需要家各位において使用された結果を必ずしも保証したものではありません。また、使用目的、使用条件により結果が相違する場合がありますので、予めご需要家各位でご確認されることを推奨します。

カタログ、サンプル帳、現物サンプルのご請求はホームページにてお受けしております。

<http://www.aica.co.jp/>

アイカ工業



●アイカカタログセンター ●商品のお問い合わせはアイカ問合せセンターまでお願いいたします。
TEL<052>409-1471 ☎<0120>525-100 TEL<052>409-8313

※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店所の営業日は、月～金(除く:土日祝休)です。ホームページからのカタログ・サンプル当日出荷の受付締め時間は14:00です。
※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。

業務用

- 改良のため、予告なく仕様・価格の変更並びにアイテムの改廃をすることがありますのでご了承ください。確認はアイカ問合せセンターまでお願いいたします。
- このカタログに掲載されている設計価格は、消費税抜きの価格です。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損のある場合は、運送会社の証明をもらい、至急弊社にご連絡ください。
- このカタログに掲載されている設計価格(材工込)の工事部分は弊社にて推測したものです。
- また、ご使用前に製品に異常がないかも確認してください。(後日に発見された場合は、責を負いかねます。)
- アイカ工業株式会社 本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。
- 印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。

AICA アイカ工業株式会社



ISO 9001 認証取得 JQA-2019
ISO 14001 認証取得 JQA-EM0513
ISO 45001 認証取得 JQA-OH0017

D132A 11.04.2M.AD