

今更ですが…

# ジョリパットは 外壁改修も できちゃいます!



外壁塗材トップブランド「JOLYPATE」より、  
お求めやすく、使いやすい改修材料のご提案です。

水系アクリルシリコン樹脂塗料

JC-850/JC-860/JC-870

艶消に加え  
半艶・艶有タイプが  
新登場!

## ジョリパットトップ シリコン

高耐候・防藻  
防カビ・低汚染性

+

工期短縮・低コスト  
安心施工

+

選べる仕上げ  
バリエーション

外壁の下地調整・塗膜の改修におすすめ。

微弾性フィラー


JM-600

## セーフファイラー

- 微弾性の塗膜がヘアークラックに追従。
- 仕上げ塗材への付着も良好。
- 下地のテクスチャーを活かしながら美しい仕上げを実現。

ジョリパットトップ シリコン  
JC-850 (艶消) / 860 (半艶) / 870 (艶有)

セーフファイラー  
JM-600  
旧塗膜  
(吹き付けタイル等)



# ジョリパットトップ シリコン JC-850/860/870

## 標準施工仕様

工程	品番	施工用具・条件	調合	塗回数	間隔・時間(23℃)	所要量
素地調整	—	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。				
改装の場合	—	浮き塗膜の除去、旧塗膜のチョーキング層、ゴミ、塵埃、油脂分などの付着物を高圧洗浄等で完全に除去してください。高圧洗浄後、下地はよく乾燥させてください。				
セーフフィルター	JM-600	ウールローラー (中毛)	主材: 16 kg 清水: 0.9~1.2 L	1~2	工程内 5hr 以上	26~53 m <sup>3</sup> /16 kg 0.3~0.6 kg/m <sup>2</sup>
		多孔質ローラー	主材: 16 kg 清水: 0.3~1.2 L	1~2	工程内 5hr 以上	10~20 m <sup>3</sup> /16 kg 0.8~1.5 kg/m <sup>2</sup>
		リシンガン 口径: 4~6 mm 吹圧: 0.5~0.6MPa エアレス圧送機	主材: 16 kg 清水: 0.6~0.9 L	1	5hr 以上	13~22 m <sup>3</sup> /16 kg 0.7~1.2 kg/m <sup>2</sup>
ジョリパットトップ シリコン	JC-850(艶消) JC-860(半艶) JC-870(艶有)	ウールローラー (中毛) 等	主材: 16 kg 清水: 0.8~1.6 L	2	工程内 5hr 以上	45~64 m <sup>3</sup> /16 kg 0.25~0.36 kg/m <sup>2</sup>

注1) 施工用具・条件は代表的なものです。

注2) 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

注3) 所要量の確認は塗見本との比較または単位面積当たりの使用量で確認してください。

注4) 既存塗膜の状態によっては下塗材(シーラー)が必要な場合があります。

注5) 既存塗膜の脆弱部分は除去してください。注6) パターンの欠損部は必要に応じて既存塗膜の主材でパターン合わせを行ってください。

## 性能試験結果

試験項目	規格値	結果
低温安定性	塊がなく、組成物の分離及び凝集がない。	合格
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	ひび割れがない。	合格
付着強さ	標準状態	0.7 N/mm <sup>2</sup> 以上
	浸水後	0.5 N/mm <sup>2</sup> 以上
温冷繰返し	試験体の表面に、ひび割れ、剥がれ及び膨れがなく、かつ、著しい変色及び光沢低下がない。	合格
透水性B法	0.5 ml以下	0.1
耐衝撃性	ひび割れ、剥がれ及び著しい変形がないこと。	合格
ひび割れ充てん性	基板の溝の部分に、塗膜のひび割れ及び穴がない。	合格
耐候性A法	ひび割れ及び剥がれがなく、変色の程度はグレースケール3号以上とする。	合格
可とう性	ひび割れがない。	合格
耐候性B法(耐候形1種)	照射時2500時間で、塗膜にひび割れ、剥がれ及び膨れがなく、光沢保持率は80%以上で、変色の程度がグレースケール3号以上であり、白亜化の等級は1以下であること。	合格

試験方法: JIS A 6909-2014 に準拠

\*上記数値は代表値であり、製品の数値等を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

## 共通項目

- 本カタログに記載されている製品の使用、取扱い、保管については、必ず製品説明書および安全データシート(SDS)も合わせてお読みください。
- 記載内容は当社試験結果によるもので十分信頼し得るものと考えておりますが、ご需要家各位において使用された結果を必ずしも保証したものではありません。また、使用目的、使用条件により結果が相違する場合がありますので、予めご需要家各位でご確認されることを推奨します。

カタログ、サンプル帳、現物サンプルのご請求はホームページにてお受けしております。

<http://www.aica.co.jp/>

アイカ工業



●アイカカタログセンター ●商品のお問い合わせはアイカ問合せセンターまでお願いいたします。  
TEL(052)409-1471 ☎(0120)525-100 TEL(052)409-8313

\*問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店所の営業日は、月~金(除く:土日祝休)です。ホームページからのカタログ・サンプル当日出荷の受付締め時間は14:00です。

\*フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。

業務用

- 改良のため、予告なく仕様・価格の変更並びにアイテムの改廃をすることがありますのでご了承ください。確認はアイカ問合せセンターまでお願いいたします。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損のある場合は、運送会社の証明をもらい、至急弊社にご連絡ください。
- また、ご使用前に製品に異常がないかも確認してください。(後日に発見された場合は、責を負いかねます。)
- 印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。

- このカタログに掲載されている設計価格は、消費税抜きの価格です。
- このカタログに掲載されている設計価格(材工込)の工事部分は弊社にて推測したものです。
- ©アイカ工業株式会社 本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

**AICA** アイカ工業株式会社



ISO 9001 認証取得 JQA-Q2019  
ISO 14001 認証取得 JQA-EM0513  
ISO 45001 認証取得 JQA-OH0017

D357B 16.05.1S.AD