

ダイナミックレジン ストロンガードP工法

【東日本・中日本・西日本高速道路(株)構造物施工管理要覧 はく落防止工】適合工法
NETIS(新技術情報提供システム) 登録No. KT-160153-VR(ダイナミックレジン ストロンガード工法)




繊維シート貼り付完了



仕上げ材塗布状況



◆ダイナミックレジン スترونガードP工法 工程図



仕上げ材「JDB-95U」

接着剤「JDB-790E」

連続繊維シート「SCM 1810A」

接着剤「JDB-790E」

プライマー「JDB-EX」

コンクリート面

◆ダイナミックレジン スترونガードP工法 標準仕様

工程	材料の種類	商品名	荷姿	ストロンガードP工法 【標準塗布量】	施工方法	施工間隔 (夏23℃(冬10℃)(低温5℃))
下地処理工	ウォータージェット又はサンドブラストあるいはディスクサンダー等で全面清掃し、レイタンス（脆弱層）、付着塩分、油分、その他の汚れを十分に除去する。					
プライマー塗布工	無溶剤型エポキシ樹脂系プライマー	JDB-EX 【夏用・冬用・低温】	16kg/セット 主剤:12kg・硬化剤:4kg	0.25kg/㎡	ローラー 刷毛 等	15時間～7日以内
接着剤塗布工 (下塗)	無溶剤型エポキシ樹脂系含浸材	JDB-790E 【夏用・冬用・低温】	20kg/セット 主剤:10kg・硬化剤:10kg	0.5～1.5kg/㎡ 【標準：0.5kg】	金ゴテ ゴムゴテ 等	直後～60分以内
繊維シート貼付工	ポリプロピレン繊維メッシュシート	SCM 1810A	1m×100m巻き	1.1㎡/㎡	ゴムペラ 等	直後～7日以内
接着剤塗布工 (上塗)	無溶剤型エポキシ樹脂系含浸材	JDB-790E 【夏用・冬用・低温】	20kg/セット 主剤:10kg・硬化剤:10kg	0.5kg/㎡	金ゴテ ゴムゴテ 等	15時間～4日以内
仕上げ材塗布工	溶剤型ポリウレタン樹脂仕上げ材	JDB-95U 【通年】	15kg/セット 主剤:12kg・硬化剤:3kg	0.12kg/㎡	ローラー 刷毛 等	——

※標準色は、(社)日本塗料工業会 塗料用標準色【N-65・70・75・80】を標準色としています。これ以外の着色に関しては最寄の当社へ御確認願います。

※-5℃～15℃で施工可能な【低温用】も御座います。

- 本カタログに記載されている製品の使用、取扱い、保管については、必ず製品説明書および安全データシート(SDS)も合せてお読みください。
- 記載内容は当社試験結果によるもので十分信頼し得るものと考えておりますが、ご需要家各位において使用された結果を必ずしも保証したものではありません。また、使用目的、使用条件により結果が相違する場合がありますので、予めご需要家各位でご確認されることを推奨します。

- 改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。確認は最寄りの当社までお願いいたします。
- 荷受の際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。また、ご使用前に製品に異常がないかも確認してください。(後日に発見された場合は、責を負いかねます。)
- 印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。 ● 商品ならびに施工に関するお問い合わせは最寄りの当社へお願いいたします。
- ©アイカ工業株式会社 本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

業務用



ISO 9001 認証取得 JQA-2019
ISO 14001 認証取得 JQA-EM0513
OHSAS18001 適合 JQA-OH0017

アイカ工業株式会社

化成品カンパニー

ホームページアドレス

<http://www.aica.co.jp/>



■代理店

札幌 ☎(011)811-9201 FAX(011)812-2968
仙台 ☎(022)232-3251 FAX(022)235-1067
盛岡 ☎(019)653-5591 FAX(019)653-5419
福島 ☎(0248)62-1420 FAX(0248)62-1422
東京 ☎(03)5912-2841 FAX(03)5912-2847
横浜 ☎(045)640-1081 FAX(045)640-1087
埼玉 ☎(048)601-2191 FAX(048)601-2190
千葉 ☎(043)382-4311 FAX(043)382-4312
宇都宮 ☎(028)346-1750 FAX(028)346-1752
北関東 ☎(027)322-8771 FAX(027)322-2271

新潟 ☎(025)245-8596 FAX(025)245-8597
松本 ☎(0263)33-1321 FAX(0263)33-1325
名古屋 ☎(052)757-1053 FAX(052)757-1058
静岡 ☎(054)286-0451 FAX(054)286-0453
北陸 ☎(076)222-9600 FAX(076)222-9608
大阪 ☎(06)6265-6813 FAX(06)6265-6814
神戸 ☎(078)222-6341 FAX(078)222-6326
京都 ☎(075)284-0770 FAX(075)284-0771
広島 ☎(082)254-1311 FAX(082)255-8817
岡山 ☎(086)243-1327 FAX(086)243-7508

四国 ☎(087)851-9588 FAX(087)851-9592
福岡 ☎(092)474-1190 FAX(092)474-1282
鹿児島 ☎(099)226-7511 FAX(099)226-7515
沖縄 ☎(098)868-6367 FAX(098)868-6372
東京ショールーム ☎(03)6770-2012
名古屋ショールーム ☎(052)757-1056
大阪ショールーム ☎(06)6265-6828
福岡ショールーム ☎(092)474-1164

カタログ、サンプル帳、現物サンプルのご請求はホームページまたはFAXにて

● 商品のお問い合わせ先

ホームページ: www.aica.co.jp

FAX (052)409-1526

アイカカタログセンター
TEL (052) 409-1471

アイカ問合せセンター

☎0120)525-100 TEL (052)409-8313 FAX (052)409-1482

*フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。

D345H 19.06.1S.TP

※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店の営業日は、月～金(除く:土日祝休)です。ホームページからの当日出荷依頼分の受付時間は14:00(FAXの場合は12:00)です。