

AICA

低汚染タイプ

1成分形弾性エポキシ系シーリング材・接着剤・ノンサグタイプ

エポ弾シール

NET. 320ml

業務用

JB-DEPO



ひび割れ部の
Uカットシール。

荷 姿: カートリッジ (320ml) × 20本/箱
カラー: グレー

用途

- ひび割れ部のUカットシール。
- 広範囲に使えるすぐれた接着性。
- 可とう性エポキシ樹脂

低汚染タイプ

1成分弾性エポキシ系シーラ材・接着剤・ノンサグタイプ

エポ弾シール

JB-DEPO

- ひび割れ部のUカットシール。
- 広範囲に使えるすぐれた接着性をもち、作業性が良好です。



■性状

●性状 (JIS A 5758に準拠)

項目	性状	
外観	パテ状	
粘度 (Pa・S・20℃)	15,000	
加熱減量 (%)	JIS A 1439	5以内
比重	JIS A 1439	1.4
押し出し性 (秒)	JIS A 1439	3
タックフリータイム (分)	5℃	410
	20℃	90
	35℃	40

※上記数値は、代表値であり規格値ではありません。

■硬化時間と温度

膜厚 (mm)	温度	硬化速度 (時間)		
		5℃	20℃	35℃
0.7		24	12	8
1.0		35	16	12
2.0		68	33	22
3.0		97	48	32
4.0		123	62	40
5.0		144	72	48

※上記数値は、代表値であり規格値ではありません。

■接着性 (プライマーなしでの接着性)

被着体	接着性
コンクリート・モルタル	○
スレート	○
タイル	○
石材	○
陽極酸化アルミ	○
カラーアルミ	○
F・R・P	○
木材	○
ALC	○※
石膏ボード	○※
ケイ酸カルシウム	○※


○:良 ※印:プライマー (JW-900N) 使用

(備考) いずれも接着性の目安であり、実際の適用にあたっては、実物被着体による事前確認試験が必要です。

■使用方法

●使用方法
施工面の乾燥と清掃は十分行ってください。レタンス・油分・離型剤・ゴミなどは接着性を低下させますので十分に除去してください。

●塗布方法
エポ弾シールは1成分形で湿気硬化型です。従って、空気中の水分と触れないと硬化しません。全面塗布の場合には、櫛目ゴテなどで施工してください。



■施工上の留意点

1. 施工は5℃～35℃の環境で行ってください。
2. 降雨・降雪時の施工は避けてください。
3. 外装の施工には、必ず支持金具を併用してください。
4. ガラス・透明プラスチックなどのように、接着面に日光が直接あたる部分への使用は避けてください。
5. エポ弾シール表面に、日光が直接あたる部分に使用すると、クラック・チョーキングの原因となるので露出使用は避けてください。

■ご注意

本品は、皮膚に付着したり蒸気を吸収すると、かぶれや中毒など健康障害を起こす恐れがあります。以下の注意事項を守ってお取り扱いください。

作業前の確認

- 本用途以外には使用しない。
- 取扱い作業に際しては、説明書、製品安全データシート (MSDS) などで、注意事項を確認して下さい。

取扱い場所

- 火気のある場所で使用しない。
- 取り扱う作業場所は十分に換気する。

取扱い方法・応急措置

- 取扱い中は、皮膚に触れないように注意し、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、又は送気マスク、保護手袋、保護メガネなどを着用する。
- 容器から出すときには、こぼれないようにする。
- 容器からこぼれた場合には、砂を散布した後、処理する。
- 取扱い後は、手洗い及び、うがいを充分に行う。
- 作業着などに付着した場合は、速やかにその汚れを落とす。
- 皮膚に付着した場合は、速やかに拭き取り、石鹸と水でよく洗い落とす。痛みや外観に変化がある場合には医師の診察を受ける。
- 飲み込んだ場合は大量の水又は牛乳を飲ませて吐き出させ、直ちに医師の診断を受けてください。
- 蒸気やガスを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にする。必要に応じて医師の診察を受ける。
- 眼に入った場合には大量の水で洗い、必要に応じて医師の診察を受ける。

保管方法

- 幼児の手の届かない、温度が40℃以下の一定の場所に保管する。又、開封後は速やかに使い切ってください。
- 直射日光・火気・湿気・水を避け、屋内で保管してください。有効期限内に使用してください。

●本カタログに記載されている製品の使用、取扱い、保管については、必ず製品説明書および安全データシート (SDS) も合せてお読みください。

共通項目 ●記載内容は当社試験結果によるもので十分信頼し得るものと考えておりますが、ご需要家各位において使用された結果を必ずしも保証したものではありません。また、使用目的、使用条件により結果が相違する場合がありますので、予めご需要家各位でご確認されることを推奨します。

- 改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。確認は最寄りの当社までお願いいたします。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。また、ご使用前に製品に異常がないかも確認してください。
- (後日に発見された場合は、責を負いかねます。)
- 印刷物につき、商品写真と実物とは多少相違することがあります。 ●商品ならびに施工に関するお問い合わせは最寄りの当社へお願いいたします。
- ©アイカ工業株式会社 本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

業務用



ISO 9001 認証取得 JQA-2019
ISO 14001 認証取得 JQA-EM0513
OHSAS18001 適合 JQA-OH0017

アイカ工業株式会社

化成品・化粧板・住器建材・機能材料

本社 / 愛知県清須市西堀江2288番地
東京本社 / 東京都練馬区豊玉北6丁目5番15号
化成品カンパニー

■代理店

ホームページアドレス / <http://www.aica.co.jp/>

札幌 ☎(011)811-9201 FAX(011)812-2968
仙台 ☎(022)232-3251 FAX(022)235-1067
盛岡 ☎(019)653-5591 FAX(019)653-5419
福島 ☎(0248)62-1420 FAX(0248)62-1422
東京 ☎(03)5912-2841 FAX(03)5912-2847
横浜 ☎(045)640-1081 FAX(045)640-1087
埼玉 ☎(048)601-2191 FAX(048)601-2190
千葉 ☎(043)241-2181 FAX(043)241-2185
宇都宮 ☎(028)346-1750 FAX(028)346-1752
北関東 ☎(027)322-8771 FAX(027)322-2271

新潟 ☎(025)245-8596 FAX(025)245-8597
松本 ☎(0263)33-1321 FAX(0263)33-1325
名古屋 ☎(052)757-1053 FAX(052)757-1058
静岡 ☎(054)286-0451 FAX(054)286-0453
金沢 ☎(076)222-9600 FAX(076)222-9608
大阪 ☎(06)6265-6813 FAX(06)6265-6814
神戸 ☎(078)222-6341 FAX(078)222-6326
京都 ☎(075)284-0770 FAX(075)284-0771
広島 ☎(082)254-1311 FAX(082)255-8817
岡山 ☎(086)243-1327 FAX(086)243-7508

四国 ☎(087)851-9588 FAX(087)851-9592
福岡 ☎(092)474-1190 FAX(092)474-1282
鹿児島 ☎(099)226-7511 FAX(099)226-7515
沖縄 ☎(098)868-6367 FAX(098)868-6372
東京ショールーム ☎(03)6770-2012
名古屋ショールーム ☎(052)757-1056
大阪ショールーム ☎(06)6265-6828
福岡ショールーム ☎(092)474-1164

カタログ、サンプル帳、現物サンプルのご請求はホームページまたはFAXにて

●商品のお問い合わせ先

ホームページ: www.aica.co.jp

FAX (052)409-1526

アイカカタログセンター
TEL (052) 409-1471

アイカ問合せセンター

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。

☎(0120)525-100 TEL (052)409-8313 FAX (052)409-1482

※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店の営業日は、月～金(除く:土日祝)です。ホームページからの当日出荷ご依頼の受付時間は14:00 (FAXの場合は12:00)です。