

ジョリシール ホールメンテセット

アスファルト下地用 / コンクリート下地用

JB-HM

JB-HMC

before



住まい空間を演出する

AICA

テレビ東京の
ワールドビジネスサテライト
トれたまのコーナーで
取り上げられました！

放送内容はBOD（ビジネスオン
デマンド）からご覧いただけます。



after

敷地内の「道路穴」や「凹み」を手軽に解決！

アスファルトやコンクリートの欠損部を早期に補修！
キット化されているので、計量の手間も省けて簡単に施工できます。

荷姿



コンクリート用プライマー
(JB-HMCに同梱)

【20kgセット(10kgセット×2)】
・A(樹脂)：1.65kg×2
・B(骨材)：8.35kg×2
・硬化剤：23g×4
・プライマー：300g×1(コンクリート下地用のみ)

特長

- 1) MMA樹脂を使用しているため、早期に硬化し強度を発現します。
- 2) 補修箇所の早期開放が可能です。
- 3) 撒き砂いらすの天然防滑仕様。
- 4) キット化しているため計量の手間がかかりません。

用途

- アスファルト・コンクリート舗装欠損部の補修
- アスファルト・コンクリートの段差・轍の補修

早期開放！

手間
いらず！



MMA樹脂と骨材から成る速硬化・早期開放可能な
常温重合二成分型メタクリル樹脂モルタル系
舗装補修材です。



■ 製品ラインナップ

アスファルト
下地用

ジョリシールホールメンテセット

品番: JB-HM

カラー: 黒色

コンクリート
下地用

ジョリシールホールメンテセット
コンクリートタイプ

品番: JB-HMC

カラー: 灰色

■ 施工手順


※コンクリート下地の
場合、プライマー塗布
が必要です。




補修部*



骨材の袋へ硬化剤を投入し、
よく混合する(気温10℃以上
では1袋、10℃未満では2袋)



骨材の袋へ
樹脂を流し込む



よく混合する



打設・鏝均し



1時間程度で硬化し
開放可能(23℃)

■ 一般性状

| | A(樹脂) | B(骨材) | 硬化剤 | プライマー*1 |
|-----|-------|-------|----------|-----------|
| 外観 | 淡赤色液体 | 灰色粉体 | 白色粉体 | 褐色透明液体 |
| 主成分 | MMA樹脂 | 珪砂 | 過酸化ベンゾイル | ポリイソシアネート |

*1: JB-HMC 使用時のみ必要です。

■ 使用材料の施工量(目安) 20kg(10ℓ)にて約1m²(10mm厚時)

■ プライマー塗布量(目安) 0.15kg/m²

■ 硬化性(目安)

| 補修材*1・*2 | -10℃ | -5℃ | 0℃ | 5℃ | 23℃ | 35℃ |
|----------|------|------|------|-----|-----|-----|
| 可使用時間 | 150分 | 75分 | 60分 | 35分 | 25分 | 15分 |
| 開放可能時間 | 240分 | 120分 | 100分 | 70分 | 60分 | 40分 |

| プライマー | 5℃ | 23℃ | 35℃ |
|-------|------|-----|-----|
| 硬化時間 | 210分 | 90分 | 60分 |

*1: 10℃以下は硬化剤2袋使用時
*2: -10℃、-5℃は参考データ

■ 推奨施工温度 最低気温: 0℃以上 (気温10℃以上では硬化剤1袋、10℃未満では2袋入れること) 最高気温: 35℃以下

共通項目

- 本カタログに記載されている製品の使用、取扱い、保管については、必ず製品説明書および安全データシート(SDS)も合せてお読みください。
- 記載内容は当社試験結果によるもので十分信頼し得るものと考えておりますが、ご需要家各位において使用された結果を必ずしも保証したものではありません。また、使用目的、使用条件により結果が相違する場合がありますので、予めご需要家各位でご確認されることを推奨します。

カタログ、サンプル帳、現物サンプルのご請求はホームページにてお受けしております。

<http://www.aica.co.jp/>

アイカ工業



●アイカカタログセンター ●商品のお問い合わせはアイカ問合せセンターまでお願いいたします。
TEL<052>409-1471 ☎<0120>525-100 TEL<052>409-8313

※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店所の営業日は、月～金(除く:土日祝休)です。ホームページからのカタログ・サンプル当日出荷の受付締め時間は14:00です。
※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。

業務用

- 改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。確認はアイカ問合せセンターまでお願いいたします。
- 印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。
- ©アイカ工業株式会社 本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。
- また、ご使用前に製品に異常がないかも確認してください。(後日に発見された場合は、責を負いかねます。)

