

内装多用途接着剤 SE-10

# 内装の様々な用途に この1本!




硬化が速い

弾性接着剤

無溶剤




木レンガ、プラ木レンガ  
の接着に



廻縁、コーナー材  
の接着に



ノンスリップ (階段)  
の接着に



巾木の接着に  
※ソフト巾木には使用できません。

## アイカエコエコボンド



内装多用途接着剤

# SE-10

無溶剤なので、においが少なく安全に作業ができます。

硬化物は強靱なゴム弾性体で、木材をはじめ、金属、布、硬質プラスチック、ガラス、タイル等への密着性が良好です。

梱包・荷姿  
1kg (アルミパック)  
12本/ダンボールケース入

モルタル・コンクリートと木レンガ・プラ木レンガの接着。階段用ノンスリップ、廻縁、コーナー材、鋼製束、プラスチック束等の接着。(屋外および浴室など常に水がかりする場所には使用できません) 内装建築現場における造作用途。

# AICA ECO-ECO BOND 内装多用途接着剤 SE-10

## 主用途

- 木レンガ、プラ木レンガ、階段用ノンスリップ、巾木、廻縁、コーナー材などの接着
- 内装用壁パネルの接着（セラル、タフウォールSには使用できません）
- 鋼製束、プラスチック束、陶磁器質タイルの接着

## 内装建築現場における造作用途

※内装用ですので、屋外や常に水がかかる場所（浴室など）には使用できません  
※ポリプロピレン、ポリエチレンには接着できません  
※ソフト巾木には使用できません  
※タイルはモザイクタイルなどの小型軽量タイルのみ使用可能（中重量タイルの場合はSE-35/Hをご使用ください）

## 特徴

- 無溶剤でにおいが少ない
- 1液タイプの常温硬化型（混合不要）
- 硬化が速い
- 硬化物は強靱なゴム弾性体
- 木材や金属、布、硬質プラスチック、ガラス、タイル等への密着性が良好
- アルミパック梱包で、最後まで出しやすく廃棄物の容量が少ない

## 性状

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 外 観      | 灰白色ペースト状              |
| 成 分      | 変成シリコン樹脂 等            |
| 粘度 (23℃) | 250 Pa・s              |
| T I 値    | 5.5                   |
| 密度       | 1.65g/cm <sup>3</sup> |

※上記は代表値であり保証値ではありません。

## 貼り合わせ可能時間（目安）

|     | 夏用    | 冬用    |
|-----|-------|-------|
| 5℃  | 20分以内 | 10分以内 |
| 23℃ | 10分以内 | 5分以内  |
| 35℃ | 5分以内  | 2分以内  |

## 標準塗布量

8～12g/個（木れんが接着の場合）  
10～20m/本（ノズルを用い、6mmφで塗布した場合）

## 各種被着材への接着性

※引張せん断試験

|        |          |                       |
|--------|----------|-----------------------|
| 金属     | SUS304   | 2.1 N/mm <sup>2</sup> |
|        | アルミ      | 1.5 N/mm <sup>2</sup> |
|        | SPCC     | 2.1 N/mm <sup>2</sup> |
| プラスチック | ポリカーボネート | 1.8 N/mm <sup>2</sup> |
|        | ABS      | 1.9 N/mm <sup>2</sup> |
|        | アクリル     | 1.8 N/mm <sup>2</sup> |
|        | 硬質塩ビ     | 1.9 N/mm <sup>2</sup> |
|        | ポリスチレン   | 1.8 N/mm <sup>2</sup> |
| その他    | 合板       | 1.8 N/mm <sup>2</sup> |
|        | スレート板    | 1.2 N/mm <sup>2</sup> |

※同じ材料同士を貼り合わせ、23℃7日間養生後、引張速度50mm/min.にて最大強度を測定  
※上記は社内測定結果であり保証値ではありません。

## 梱包・荷姿

1kgアルミパック×12本/ケース

## 共通項目

- 本カタログに記載されている製品の使用、取扱い、保管については、必ず製品説明書および安全データシート(SDS)も合せてお読みください。
- 記載内容は当社試験結果によるもので十分信頼し得るものと考えておりますが、ご需要家各位において使用された結果を必ずしも保証したものではありません。また、使用目的、使用条件により結果が相違する場合がありますので、予めご需要家各位でご確認されることを推奨します。

カタログ、サンプル帳、現物サンプルのご請求はホームページにてお受けしております。

<http://www.aica.co.jp/>

アイカ工業



●アイカカタログセンター  
TEL<052>409-1471

●商品のお問い合わせはアイカ問合せセンターまでお願いいたします。  
☎<0120>525-100 TEL<052>409-8313

※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店所の営業日は、月～金（除く：土日祝休）です。ホームページからのカタログ・サンプル当日出荷の受付締め時間は14:00です。  
※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。

業務用

- 改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。確認はアイカ問合せセンターまでお願いいたします。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。また、ご使用前に製品に異常がないかも確認してください。（後日に発見された場合は、責を負いかねます。）

- 印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。
- ©アイカ工業株式会社 本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

