

保証された品質で安心!



強靱な接着力、高い汎用性。

安心の品質

内装・外装の壁タイル接着には
SE-35/35H

イメージPHOTO

内・外装タイル張り用 SE-35/35H

官民共同研究品質基準適合品※1

※1: 国土交通省<旧建設省>
官民共同研究報告書「有機系接着剤を
利用した外装タイル・石張りシステムの開発」



建築内・外装壁面タイル施工用接着剤 / 変成シリコーン樹脂系接着剤

製品特長

- 無溶剤
- 一液タイプで混合不要
- 内外装どちらにも対応
- 高い接着信頼性
- SE-35Hは高粘度タイプ

適用箇所	屋内外の壁面
適用下地	モルタル、けい酸カルシウム板、合板、コンクリートなどのボード類
適用タイル※2	磁器質タイル、せつ器質タイル、ブリックタイル、モザイクタイル
品番	SE-35/SE-35H※3
色調	ブラック(C10)、ダークグレー(C20)、ライトグレー(C21)、ホワイト(C90)※4
姿荷	2kg×9本 アルミパック入り/ダンボールケース入
張り付け可能時間	45分以内(23℃)
使用可能面積 【合板下地の場合】	1.0~1.3㎡/本 (標準塗布量: 1.5~2.0kg/㎡: 5mmピッチくし目鏡で全面塗布)



Q-CAT型式認定品
C1型(SE-35H)
C3型(SE-35)

※2: 軽・中重量タイル対応
※3: SE-35Hは高粘度タイプの為、低温時は
接着剤が硬く作業しにくい場合がございます。
その際はSE-35をご使用願います。
※4: ブラックは、SE-35Hのみ。

アイカエコポイント 内外装タイル用SE-35/35H

性状

	SE-35	SE-35H
色調	ダークグレー (C20) ライトグレー (C21) ホワイト (C90)	ブラック (C10) ダークグレー (C20) ライトグレー (C21) ホワイト (C90)
主成分	変成シリコーン・エポキシ樹脂	
粘度 (Pa·s/23℃)	500	650
TI	7.2	7.0
張り付け可能時間 (目安)	45分以内 (23℃)	



性能

JIS A5557*に準拠した品質試験 ※JIS A5557:外装タイル張り用有機接着剤

試験項目		JIS A5557 品質基準	SE-35/SE-35H
接着強さ	標準	(N/mm ²)	0.6以上 (75cf 以上)
	低温硬化	(N/mm ²)	0.4以上 (50cf 以上)
	アルカリ温水浸漬	(N/mm ²)	0.4以上 (50cf 以上)
	熱劣化	(N/mm ²)	0.4以上 (50cf 以上)
	凍結融解	(N/mm ²)	0.4以上 (50cf 以上)
皮膜強さ	標準	破断強度 (N/mm ²)	0.6以上
		伸び率 (%)	35以上
	高温	破断強度 (N/mm ²)	0.6以上
		伸び率 (%)	35以上
	低温	破断強度 (N/mm ²)	0.6以上
		伸び率 (%)	35以上
	アルカリ温水	破断強度 (N/mm ²)	0.4以上
		伸び率 (%)	25以上
	熱劣化	破断強度 (N/mm ²)	0.4以上
		伸び率 (%)	25以上
耐熱性		剥落無し	剥落無し
ずれ抵抗性		ずれが生じないこと	ずれ生じず

※接着強さ欄にある () 内の数字は全破壊面積を100とした場合における、その破壊状態を示します。cf:接着剤凝集破壊、af:モルタル側界面破壊
※上記性状および性能データは代表値であり、保証値ではありません。

共通項目

- 本カタログに記載されている製品の使用、取り扱い、保管については、必ず製品説明書および安全データシート(SDS)も合わせてお読みください。
- 記載内容は当社試験結果によるもので十分信頼し得るものと考えておりますが、ご需要家各位において使用された結果を必ずしも保証したものではありません。また、使用目的、使用条件により結果が相違する場合がありますので、予めご需要家各位でご確認いただくことを推奨します。

カタログ、サンプル帳、現物サンプルのご請求はホームページにてお受けしております。

<https://www.aica.co.jp/> アイカ工業



●商品のお問い合わせはアイカ問合せセンターまでお願いいたします。

●アイカカタログセンター

☎0120-525-100 TEL 052-409-8313 受付時間: 9時~17時 TEL 052-409-1471

※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店所の営業日は月~金曜日、休業日は土曜日・日曜日・祝日です。カタログ・サンプル当日出荷のホームページ受付締め時間は14:00です。

※フリーダイヤルは、携帯電話・一部のIP電話等からはご利用にならない場合がございます。

業務用

- 改良のため、予告なく仕様および価格を変更することがありますのでご了承ください。確認はアイカ問合せセンターまでお願いいたします。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。また、ご使用前に製品に異常がないかもご確認ください。後日に発見された場合は、責を負いかねます。

- 印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。
- ©アイカ工業株式会社 本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。